



Technisches Merkblatt

Produkt Name	:	MoTip Felgenlack					
Farbton 500 ml	:	Weiss	Silber	Gold	Steel Wheel	Schwarz Hochglanz	Schwarz Matt
Artikel Nummer	:	04003	04007	04008	04010	04018	04019
Farbton 150 ml	:	Silber					
Artikel Nummer	:	02000					
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.					
		Wolfraamweg 2					
		NL-8471 XC WOLVEGA					
		Telefonnummer	+31 561 – 69 44 00				
		Telefaxnummer	+31 561 – 69 44 31				

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Lack zur Verschönerung und Reparatur von Stahl- und Leichtmetall-Felgen und Radkappen.

Produktmerkmale

Schnelltrocknend
Gute Deckkraft
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
Lichtecht und UV-Beständig
Dauerhafter Glanz
Gute Oberflächenhärte
Kratzfest und stoßfest
Sehr gute Haftung

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	500 ml	150 ml
Basis	:	Acrylharz	
VOC-Gehalt	:	ca. 90% w/w	
Feststoffgehalt	:	ca. 10% w/w	
Ergiebigkeit	:	4 bis 5 Felgen / Radkappen	ca. 1 Felge / Radkap
Staubtrocken	:	nach 5 bis 10 Minuten	
Klebfrei	:	nach 10 bis 20 Minuten	
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden	
Temperaturbeständigkeit	:	bis 110°C	

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen. Grundierung auftragen. Nach Trocknung, anschleifen (600er Körnung).

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Felgenlack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

Um eine Hochglanz-Deckschicht zu erreichen, einen Acrylklarlack auftragen.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.